

Yleisinformaatio juoksutteet

Alla esimerkkejä saatavilla olevista juoksutteista. Pakkauskoot sekä varastossa olevat laadut vaihtelevat.

Juoksutteet hopeajuotteille

Tuotteet	Käyttälämpötila-alue °C	Pulveri	Pasta	EN 1045	Kuvaus
Flisil-NS AG1	550-800	x (x)	x (x)	FH 10	Yleisjuoksute
Silin	550-850	x	(x)	FH 10	Yleisjuoksute, laaja lämpötila-alue
Halet	750-1000	x	x	FH 21	Korkeaan lämpötilaan >800
AG6	550-850	x		FH 11	Alumiinipronssille
Flisil-NS E AG7	550-800	(x)	x x	FH 10	Yleisjuoksute. Myös ruostumattomalle teräkselle
AG8	550-850		(x)	FH 12	Ruostumattomalle teräkselle ja kovametallille. Ruskea pasta.
AG11	550-800		(x)	FH 10	Yleisjuoksute, myös ruostumattomalle teräkselle. Automaattikäyttöön.
AG12	550-850		(x)	FH 12	Ruostumattomalle teräkselle ja kovametallille. Automaattikäyttöön.

Juoksutteet erityisesti messingille ja kuparipohjaisille materiaaleille

Tuotteet	Käyttälämpötila-alue °C	Pulveri	Pasta	EN 1045	Kuvaus
Flisil NS A	550-800		(x)	FH 10	Kuparille, messingille ja pronssille (ei alumiinipronssi). Oikein käytettynä ei värjää messinkiä (välttää ylikuumentamista)
Z-02	<450		Neste		EN 29454-1: 3.1.1.A Kuparille ja kupariseoksille

Juoksutteet alumiinille

Tuotteet	Käyttälämpötila-alue °C		EN 1045	Kuvaus
AL 900	520-660	Pulveri	FL 10	Alumiinille ja alumiiniseoksille
Flux AL1 NC	550-650	(Pulveri/pasta)	FL 20	Korrosoimaton juoksute, liekki-, induktio- sekä uunijuottoon.
Aludeen	440-470		2.1.2.A	Alumiini ja Al seokset

Juoksutteet pehmytjuottoon

Tuotteet	Käyttälämpötila- alue °C		EN 29454-1	Kuvaus
Pastin Sn100	<450	Pasta	3.1.1.C	Juotospasta (Sn99,9%)
Z-02	<450	Neste	3.1.1.A	Kuparille, messingille sekä kupariseoksille
Soldeen-1	<450	Neste	3.1.1.A	Yleisjuoksute teräs, kupari, messinki, kupariseokset ja nikkeli. Ei sovellu ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille.
A-014	<450	Neste	3.2.2.A	Ruostumattomille teräksille
Extal	< 450	Pasta	3.1.1.A	Kaikki metallit paitsi alumiini+
Aludeen	440-470		2.1.2.A	Alumiini ja Al seokset