

Tekninen informaatio fosforikuparijuotteet

Tuotteet

Tyyppi	Analyysi %			Työlämpötila °C	Tiheys g/cm ³	Murtolujuus N/mm ²	Standardit	
	Ag	Cu	P				ISO 17672	DIN 8513
Cu-Rophos 94		94	6	760	8,1	250	CuP179	L-CuP6
Cu-Rophos 93		93	7	730	8,1	250	CuP181	
Cu-Rophos 92		92	8	720	8,0	250	CuP182	
Cu-Rophos 2	2	91,5	6,5	740	8,1	250	CuP279	L-Ag2P
Cu-Rophos 5	5	89	6	710	8,2	250	CuP281	L-Ag5P
Cu-Rophos 15	15	80	5	700	8,4	250	CuP284	L-Ag15P
Cu-Rophos 18	18	75	7	650	8,4	250	CuP286	

Käyttö

Fosforikuparijuotteita voi käyttää kuparin juottamiseen ilman juoksutetta ja niitä saa myös hopealla seostettuna. Juoksutetta tulee käyttää messinkiä sekä pronssia juotettaessa. Jatkuva käyttölämpötila näille tuotteille on noin 200 °C

Saatavilla olevat tuotemuodot

Puikot Ø 1.5 – 4.0mm Pituus 500mm
Langat Ø kysy
Nauhat Paksuus 0.05m + Leveys – 70mm

Juotosrenkaat
Esivalmistellut kappaleet

Huom:
Yllä olevat tiedot esitteen painohetken mukaisia. Muutokset mahdollisia.